



Parketverniss 1- component RENOPUR-T®1

1L & 2,5L

Niveau

1

2

3

4

Licht belopen p.

1-COMPONENT

GEBRUIKSKLAAR

GEREEDSCHAP REINIGEN

WATER

ASPECT

Mat- Satijn -
Glanzend



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RENDEMENT

1L = ± 12m²
Per laag

DROOGTIJD TUSSEN 2
LAGEN

2 tot 3 uur



Eigenschappen - Bestemmingen

- 1-components Parketverniss op waterbasis
- Vitricateur adhérence directe sur parquets vitrifiés, stratifiés.
- Zonder schuren, afbijten of primer.
- Ideaal voor lichte renovaties in slaapkamers.
- Geeft een nieuwe uitstraling voor een kleine renovatie.

Uitzicht in de pot	Vloeibaar, wit
Fysieke droging	Verdamping (water)
Bindmiddel	Acrylharsen

Fysisch-chemische eigenschappen

Vochtige laag	
Dichtheid bij 20° C	1,03 +/- 0,05
Viscositeit bij 20° C	35 tot 45 seconden volgens het aspect - AFNOR-beker nr. 4
pH	9 +/- 0.5
VOC-gehalte gebruiksklaar product	EU-grenswaarde voor dit product (Cat A/i): 140 g/L (2007) / 140 g/L (2010) Dit product bevat maximaal 35 g/L VOC

*In geval van een hydroalcoholische gelvlek niet langer dan 30 minuten in contact laten. Maak het oppervlak snel schoon.

Tinten en glansniveau

	Reflectiehoek van 60°
MAT – geolied aspect	10-20% GLOSS
SATIJN – Gewaxt uiterlijk	30-45% GLOSS
MIDDEN EIK – Gewaxt uiterlijk	30-45% GLOSS

- *Fysieke controle van de glans aangegeven in glans volgens de norm NF EN ISO 2813: deze wordt gemeten met een glansmeter door een lichtstraal met constante sterkte onder een bepaalde hoek op het te testen oppervlak te richten en vervolgens de reflectie (licht gereflecteerd door het oppervlak) te meten. Hoe hoger de meting, hoe meer het oppervlak glanst. Om de schaal van spiegelreflectie te definiëren, wordt de waarde 100 toegekend aan gepolijst zwart glas.*
- *Een reflectiehoek van 60° komt overeen met een visuele beoordeling van de vloer in de directe nabijheid vanuit een staande positie.*
- *Meting uitgevoerd op hout na het aanbrengen van 2 lagen op een geblokkeerde ondergrond, na 10 dagen drogen (definitief uiterlijk) volgens het aanbevolen rendement van het product*

Waarschuwing voor een extra matte afwerking

Om een uniform uiterlijk te verkrijgen, is het belangrijk om het volgende systeem toe te passen: **1 laag primer + 1 laag glanzende PUR-T lak + 1 laag extra matte PUR-T lak**. Het gewenste uiterlijk wordt pas bereikt bij de laatste laag.

Voorwaarden om de bovenstaande waarden te verkrijgen:

- **Respecteer het rendement:** de glansniveaus kunnen variëren afhankelijk van de aangebrachte dikte en de porositeit van het hout.
- **Meng de parketverniss goed:** meng de parketverniss goed voor en tijdens het aanbrengen om een homogeen uiterlijk te verkrijgen.

Droging

Stofvrij	30 minuten	
Overschilderbaar /schuurbaar	2 tot 3 uur	Zie voorwaarden hieronder
Licht gebruik	24 uur	Door bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen omdat de lak niet helemaal droog is en nog kwetsbaar is
Optimale weerstand	2 weken	Normaal gebruik van de ruimte

Droogtijd bij 20° C en 60% relatieve luchtvochtigheid voor normale laagdiktes.

Slechte ventilatie, het aanbrengen van te dikke lagen, een te lage temperatuur en/of een te hoge relatieve luchtvochtigheid zullen de droogtijd vertragen.

Ook de houtsoort kan de droogtijd beïnvloeden.

Aanbrenging

De ondergrond voorbereiden

Het schuren en afdichten van nieuw verlijmd parketvloeren kan beginnen nadat de lijm volledig is uitgehard.

De voorbereide ondergrond moet schoon, droog en ontvet zijn. Elk vet of filmvormend residu kan leiden tot slechte hechting van de lak. Daarom is wassen essentieel.

Schuren tot op het kale hout is niet noodzakelijk. Als schuren toch nodig is:

- schuur het parket “tot op het kale hout” volgens de regels van de kunst in minimaal 3 passen. Eindig met schuren met korrel 100 of 120.

GEVERNIST PARKET: schuren (korrel 120) en zorgvuldig stofvrij maken.

VOORGEVERFD PARKET EN LAMINAAT: zorgvuldig ontvetten vlak voor het aanbrengen van de lak.

Stof de vloer, wanden en plinten altijd grondig af voordat u een product aanbrengt.

De kleur bewerken

Om een onbehandeld parket te personaliseren, breng indien nodig en volgens de esthetische verwachting de gekozen decoratieve voorbereiding van PLASTOR aan (Colour Floors Tint). Er is echter een droogtijd van 24 uur nodig tussen het aanbrengen van Colour Floors Tint en RENOPUR-T1.

Het parket beschermen

Voordat u een onbehandeld parket lakt, kiest u voor de juiste PLASTOR primer die past bij de eisen van de verschillende houtsoorten om de ondergrond perfect te beschermen.

De primers PRIM'H2O voor tanninehoudend hout en de Houtverzadiger voor zeer absorberend hout worden met name aanbevolen vóór het aanbrengen van de RENOPUR-T®1 lak.

In geval van overlakken of renovatie zonder volledig schuren, geen primer aanbrengen vóór het lakken.

Breng de primer in één laag aan. Na droging, afhankelijk van de aangebrachte primer, licht en gelijkmatige schuren voordat de lak wordt aangebracht (zie de gebruiksaanwijzing van de primers).

Lakken

Gereedschap :

Gebruik alleen gereedschap van roestvrij staal of synthetisch materiaal. Gebruik een pluivrije roller met een poolhoogte van 13 mm. De kwast moet geschikt zijn voor het aanbrengen van watergedragen producten.

Voor een optimaal resultaat, vóór het eerste gebruik:

- **Voor de roller:** borstel de hoes om losse vezels te verwijderen, dompel hem in water en wring hem uit.
- **Voor de kwast:** borstel de kwast om losse haren te verwijderen.

Gebruik alleen droog of goed uitgewrongen materiaal. Bij elke pauze, plaats de roller en kwast in een 'rollerbox' of in een plastic zak om uitdroging te voorkomen zonder ze in water te hoeven zetten.

Aanbrengingsvoorwaarden

In overeenstemming met de geldende professionele regels, breng de vernis alleen aan wanneer:

- Bij een vloertemperatuur tussen 8° C en 25° C.
- Op een schone, droge (vochtigheid <10%), ontvet (zonder vetstoffen zoals exsudatie, was, siliconen...) en vrij van wasmiddel, vuil, schuurstof of andere zure resten.
- In afwezigheid van luchtstromen of tocht

1 Voor het gebruik van RENOPUR-T®1, acclimatiseer de verpakking aan kamertemperatuur en zorg ervoor dat deze niet aan vorst is blootgesteld. Bij gebruik van een aangebroken verpakking, wees voorzichtig bij het openen om te voorkomen dat gedroogde vernisdeeltjes in de vernis vallen. Deze deeltjes zijn onoplosbaar en kunnen alleen door te zeven worden verwijderd.

2 Schud de pot goed. Giet de vernis in een schone container. Niet verdunnen.

3 **Aanbrengen in een systeem van grondlaag + 2 lagen vernis (of 3 zonder grondlaag).** Begin de toepassing aan de rand van de kamer met een platte kwast en ga verder met een pluisvrije roller. Breng de vernis aan in kruislings, gelijkmatige en volle lagen, eindigend in de richting van de houtnerf of het licht, afhankelijk van het type plaatsing, en vermijd overmatige dikte, ribbels en tocht.

Breng aan op kleine oppervlakken van 2 of 3 m² tegelijk en zorg ervoor dat de aansluitingen altijd nat-in-nat worden gemaakt. Zorg ervoor dat de vernis wordt aangebracht zonder te veel druk op de roller uit te oefenen en vermijd ook het product te veel te bewerken als het begint te drogen.

Controleer goed het verbruik van het product om het rendement te respecteren. Te dunne lagen zullen leiden tot voortijdige slijtage van de film en te dikke lagen zullen zorgen voor een trage droging en een slechte vloeiing... Let op: gezien het droogproces van watergedragen vernissen, heeft een laag die aan het drogen is geen strak uiterlijk.

4 Schuur de eerste laag aangebracht op kaal hout lichtjes met een korrel 150-180 schuurrooster of met een zwarte pad geschikt voor een eenschijfsmachine. Indien nodig, een lichte tussenschuuring tussen de lagen uitvoeren. Breng een nieuwe laag alleen aan wanneer de vorige laag goed droog is. Als de vernis niet optimaal droogt (niet warm genoeg of te veel omgevingsvochtigheid), is het raadzaam om tot de volgende dag te wachten voordat u schuurt en de laatste laag aanbrengt. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat de vorige lagen goed droog zijn. Bij een tussentijdse droogtijd van meer dan 48 uur, moet de gehele oppervlakte zorgvuldig worden geschuurd met korrel 150.

Gereedschap Reinigen

Onmiddellijk na gebruik de gereedschappen reinigen met schoon water. Eindig met een wasbeurt met zeepsop en hang ze vervolgens op. Niet neerleggen.

Beperkingen

De duurzaamheid van de vernis kan alleen bevredigend zijn als:

- het product geschikt is voor de bestemming van de ruimte: gebruik daarom altijd de vernis van het niveau dat overeenkomt met de plaats die moet worden gevernist of een vernis van hogere prestatie.
- het onderhoud wordt uitgevoerd met geschikte producten en op regelmatige basis.
- Bepaalde ontwerpen van werken die niet volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd, kunnen een vernis voortijdig aantasten.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

- **Op oude parketvloeren:** vul de kieren tussen de planken op voordat u een afwerking aanbrengt om te voorkomen dat de vernis tijdens het aanbrengen infiltreert en zich ophoopt.

Een infiltratie van vernis op deze plaatsen kan ervoor zorgen dat alle was, oliën, onzuiverheden, enz. naar de oppervlakte komen. De ophoping van het product resulteert in een witte was tussen de planken en veroorzaakt een zeer trage droging in deze gebieden, wat invloed zal hebben op de vloeiing van de laatste laag, aangezien de vernis wordt aangebracht op een niet-droge ondergrond.

Op afgeschuinde parketvloeren of oude parketvloeren, zorg ervoor dat de afschuiningen niet worden "gevuld" om esthetische problemen te voorkomen.

- **Op donkere of getinte houtsoorten is het belangrijk dat:**
 - alle ongelijkheden en voegen worden opgevuld: De infiltratie van de vernis in grotere hoeveelheden in eventuele gaten kan witte sporen achterlaten.
 - het hout wordt geblokkeerd met een oplosmiddelhoudende grondlaag voordat de vernis wordt aangebracht.
- **Op parketvloeren met bootdekvoegen:** gebruik de PRIM'SO Plastor grondlaag voordat de vernis wordt aangebracht.
- **Op verwarmde vloeren:** volgens de geldende professionele regels, de verwarming 48 uur voor het aanbrengen van de vernis uitschakelen en deze geleidelijk weer inschakelen 7 dagen na het aanbrengen

Verdunning

De producten niet verdunnen. Elke verdunning vermindert de prestaties van de vernissen.

Ingebruikname en onderhoud

Binnen 2 weken na het vernissen :

- Laat de vernis volledig uitharden
- Maak de parketvloer niet nat, reinig deze droog.
- Bedek de vloer niet met een tapijt
- Wees voorzichtig bij het verplaatsen van zware meubels

Het onderhoud van een gevernist parketvloer moet bepaalde stappen volgen. Gebruik voor elke stap het geschikte product (zie technische fiches van de betreffende producten):

Reinigen	Parketreiniger Dieptereiniger Metalliserende Parketvernieuwer
Regenereren	Metalliserende Parketvernieuwer

*Bij een vlek van hydroalcoholische gel, niet langer dan 30 minuten in contact laten. Maak het oppervlak snel schoon.

Ondanks de prestaties van de vernissen moeten bepaalde beschadigingen worden vermeden:

- Plaats viltbeschermers onder de poten van meubels, tafels en stoelen.
- Plaats een borstelmat of deurmat voor de ingang om steentjes en zandkorrels tegen te houden.
- Vervang de wielen van bureaustoelen door wielen met zachtere en kleurloze loopvlakken.
- Gebruik uitsluitend onderhoudsproducten die perfect zijn afgestemd op het type vernis.
- Maak een parketvloer nooit schoon met veel water: een teveel aan water kan het hout beschadigen, laten kromtrekken, opbollen of zelfs grijs worden.
- Als de dweil of sponsmop al is gebruikt voor het schoonmaken van tegels, spoel deze dan goed uit met schoon water voordat u deze voor het parket gebruikt.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, zoals Marseillezeep, ammoniak, allesreiniger of azijn of bleekmiddel. Deze producten kunnen de vernislaag verkleuren en geleidelijk vernietigen. Gebruik bij voorkeur de onderhoudsproducten van PLASTOR.
- Maak gemorst vloeistof snel schoon van het parket.

Verpakkingen

Dit product is verkrijgbaar in bussen van 1 en 2,5 liter.

Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

Opslag

Sluit de bussen na elk gebruik goed af. In geopende verpakkingen kan er zich een vlies vormen. In dit geval moet u het product vóór elk gebruik zeven. Sluit de houders hermetisch. Giet de restjes over in kleinere verpakkingen.

STEL DE BUSSEN NIET BLOOT AAN VORST

Let op: bevroren product vertoont geen visuele veranderingen van de consistentie, maar verliest zijn weerstandsvermogen en wordt dus onbruikbaar.

Houd de verpakkingen uit de buurt van hoge temperaturen: bewaar de bussen nooit in een voertuig dat in de volle zon geparkeerd staat

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik


Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd. Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com

Bewaren

Bewaartermijn van geopende producten: bruikbaar zolang er zich geen vlies aan de oppervlakte vormt, als de consistentie van het product geen verandering heeft ondergaan en als het niet werd blootgesteld aan vorst.

Certificaties

Kwaliteit van de binnenlucht



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ISO 9001 CERTIFICATIE



De PLASTOR-productielocatie is ISO 9001 versie 2000 gecertificeerd

Traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van 100% van de productie.

Integratie van de klant in het productontwerp met het oog op voortdurende verbetering gericht op klanttevredenheid.

ISO 14001 CERTIFICATIE



De PLASTOR-productielocatie voldoet aan de ISO 14001-gecertificeerde internationale kwaliteitsnorm.

Dit impliceert een echte milieuaanpak: naleving van de regelgeving, de implementatie van plannen voor de preventie van vervuilingrisico's, verbeteringsplannen, monitoring van de impact van lozingen op het milieu, sortering en terugwinning van afval...

RECYCLABLE VERPAKKING



De verpakking is gemaakt van recyclebaar plastic

Raadpleeg onze veiligheidsfiches

0% NMP – 0% NEP



- NMP heeft een toxisch effect op het voortplantingssysteem, wat een risico voor de foetus met zich meebrengt wanneer de zwangere vrouw huidcontact heeft met NMP in vloeibare toestand.
- CIP-leveranciers blijven dit materiaal vandaag de dag testen en verbinden zich niet tot definitieve toxische conclusies.

EXCELL LABEL



Dit label bevestigt dat het product het onderwerp is geweest van onderzoek naar verschillende verontreinigende stoffen waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze de kwaliteit van de wijnbouwomgeving kunnen verstoren.

De uitgevoerde analyses maakten het niet mogelijk om ongewenste elementen in significante hoeveelheden te detecteren.

Het beschouwde product kan worden gebruikt in een wijnomgeving, op voorwaarde dat de implementatievoorwaarden die specifiek zijn voor het product worden gerespecteerd en zonder dat de tijdens de analyse gemeten samenstelling wordt gewijzigd. Onder deze omstandigheden is de veiligheid van het materiaal ten opzichte van de kwaliteit van de in de betreffende lokalen opgeslagen producten gewaarborgd.

Voor aanvullende technische inlichtingen :

Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u op het nummer (0032) 16/62.92.92.

Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)

Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.

Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.